

Техническая спецификация тканей A900 из коллекции LUMINIS

Название ткани	A 900
Состав	100% PES
Вид ткани	Полупрозрачная
Ширина	200(±1) см
Вес	195 г/м ²
Толщина	0,38 мм
Длина рулона	Ок. 40 м
Тест на излучение DIN ISO 105-B02	> 5-6
Усадка	< 0,5%
Способ резки	Холодным ножом
Способ чистки	Влажной тряпкой

Название	Световые параметры			Тепловые параметры		
	Пропускание %	Отражение %	Поглощение %	Пропускание %	Отражение %	Поглощение %
A901	15	78	7	20	71	9
A902	11	71	18	17	65	18
A903	3	52	45	8	48	44
A904	4	54	42	11	51	38
A905	13	73	14	20	67	13
A906	8	67	25	16	63	21
A907	5	53	42	16	58	26
A908	2	39	59	11	47	42
A909	1	23	76	14	52	34
A910	1	28	71	16	50	34
A911	10	68	22	19	65	16
A912	1	29	71	4	33	63
A913	0	24	76	1	24	75
A914	0	16	84	0	15	85
A915	0	28	72	1	30	69
A916	0	23	77	4	31	65
A917	3	48	49	13	51	36
A918	8	56	36	33	60	7
A919	1	48	51	13	56	31
A920	5	60	35	9	54	37
A921	1	30	69	13	45	42
A922	1	27	72	11	38	51
A923	1	34	65	13	43	44
A924	1	26	73	1	24	75
A925	0	26	74	1	26	73
A926	2	41	57	6	39	55
A927	3	50	47	17	58	25
A928	1	37	62	7	38	55
A929	1	36	63	8	38	54
A930	8	58	34	17	0	83
A932	3	43	54	7	39	54
A933	3	52	45	8	48	44

A935	10	69	21	17	64	19
A936	14	72	14	22	71	7
A937	3	49	48	19	61	20
A938	1	17	82	17	46	37
A939	1	22	77	3	32	65
A941	1	27	72	1	23	76
A942	11	63	26	14	56	30
A943	7	56	37	12	50	38